

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : CR 65140/JU/HG

PROPRIETES	VALEURS
COLORIS	Noir
DENSITE	1.4
MELANGE	POLYCHLOROPRENE « CR 100%
DURETE	65 ± 5 sh A
RESISTANCE A LA TRACTION	10 Mpa
ALLONGEMENT RUPTURE	300 %
RESISTANCE DECHIRURE	35 N/mm ²
COMPRESSION (22 heures à 70°C)	50%
TENUE A LA TEMPERATURE	De -30°C à +120°C
RESISTANCE CHIMIQUE	
- Ozone	Bonne
- Intemperies	Excellente
- Acides et bases dilués	Bonne
- Hydrocarbures	Moyenne
- Huiles	Bonne
- Acides et bases concentrés	Bonne