

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : CR N572/S IGNIFUGE

PROPRIETES	VALEURS
COLORIS	Noir
DENSITE	1.50
MELANGE	POLYCHLOROPRENE»
DURETE	70 ± 5 sh A
RESISTANCE A LA TRACTION	> 70 Kg/cm ²
ALLONGEMENT RUPTURE	300 %
INDICE D'ABRASION	na
COMPRESSION (22 heures à 70°C)	na
TENUE A LA TEMPERATURE	De -20°C à +90°C
RESISTANCE CHIMIQUE	
- Ozone et Agent extérieur	Bonne
- Acides et bases dilués	Moyen
- Hydrocarbures	Mauvais
- Huile aromatique	Mauvais
- Huiles aliphatique	BONNE

Autoextinguible selon ISO 4589-2 : 1999, Indice O2 > 30%