

## FICHE TECHNIQUE

### REFERENCE : SBR 70150/JU-C

PROPRIETES	VALEURS
COLORIS	Noir
DENSITE	1.50
MELANGE	SBR
DURETE	70 ± 5 sh A
RESISTANCE A LA TRACTION	40 Kg/cm <sup>2</sup>
ALLONGEMENT RUPTURE	250 %
INDICE D'ABRASION	na
COMPRESSION (22 heures à 70°C)	<
TENUE A LA TEMPERATURE	De -10°C à +70°C
RESISTANCE CHIMIQUE	
- Ozone	Moyenne
- Propriété Elastique	Très bonne
- Resistance Abrasion	Bonne
- Acides et bases dilués	Moyenne
- Hydrocarbures	Non
- Acides et bases concentrés	Non