

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : CR 70140/JU

PROPRIETES	VALEURS
COLORIS	Noir
DENSITE	1.45
MELANGE	POLYCHLOROPRENE « CR 30% / SBR
DURETE	70 ± 5 sh A
RESISTANCE A LA TRACTION	5 Mpa
ALLONGEMENT RUPTURE	300 %
RESISTANCE DECHIRURE	17 N/mm ²
COMPRESSION (22 heures à 70°C)	35 %
TENUE A LA TEMPERATURE	De -20°C à +100°C
RESISTANCE CHIMIQUE	
- Ozone	Bonne
- Acides et bases dilués	Bonne
- Hydrocarbures	Bonne
- Acides et bases concentrés	Moyenne