

## FICHE TECHNIQUE

### REFERENCE : NBR 1013/S

| PROPRIETES                   | VALEURS               |
|------------------------------|-----------------------|
| COLORIS                      | Noir                  |
| DENSITE                      | 1.45                  |
| DURETE                       | 65 ± 5 sh A           |
| RESISTANCE RUPTURE           | 70 Kg/cm <sup>2</sup> |
| ALLONGEMENT RUPTURE          | 250 %                 |
| INDICE D'ABRASION            | 480mm <sup>3</sup>    |
| COMPRESSION SET (22h à 70°C) | 43%                   |
| TENUE A LA TEMPERATURE       | de -10°C à +70°C      |
| TENUE AUX FLUIDES            |                       |
| - Hydrocarbures              | Très bon              |
| - Solvants aliphatiques      | Très bon              |
| - Solvants aromatiques       | Bon                   |
| - Solvants chlorés           | Déconseillé           |
| - Acides dilués, détergents  | Bon                   |
| - Acides forts               | Déconseillé           |
| - Eau                        | Bon                   |